



Satin Finishing Plaster LELAV جبس ساتين نهائية (بورك ستن)

تعريف المنتج :

يستخدم طلية نهائية وللتطبيقات الداخلية

الخرن والتعبئة:

يجب خزن الاكياس بعيدا عن الرطوبة ، وزن الكيس الواحد (٢٥ كيلو) .

مميزات :

- أسطح ناعمة للتشطيب الناعم
- تطبيق سهل وسريع

التطبيق

يتم تطبيقه بعد الانتهاء من السطح للتطبيقات الداخلية. الأسطح المطبقة على الأسمنت أو الجبس ، الخرسانة المكشوفة ، اللصقات الأساسية ذات الأسطح الملساء ، الأسطح الغير نظيفة والمطلية وما إلى ذلك. كما يتم تطبيقه قبل التشطيبات مثل ورق الجدران والطلاء لخلق سطح أملس .

تعليمات السلامة

- غسل اليدين مع الكثير من الماء بعد التعامل معها
- استخدام قفازات واقية / ملابس واقية / حماية العين / حماية الوجه
- في حالة ملامسة العينين: اشطف عينيك بحذر بالماء لمدة ٢-٣ دقائق، إذا كان هناك عدسة إزالته والاستمرار في شطف إذا استمر تهيج العين: احصل على المشورة الطبية / العناية.

تطبيق

- تنظيف السطح وإصلاح إذا لزم الأمر.
- صب المنتج في الماء في وعاء نظيف وفقا لنسبة الخليط المناسب حتى يتجاوز سطح الماء لإصبع واحد. بعد الانتظار لمدة ٢-٣ دقائق، مزيج بسرعة منخفضة مع خلاط الميكانيكية حتى تحقيق خليط جيد.
- يجب تطبيقه كطبقة رقيقة بسماكة ١ كحد أقصى مم على السطح مع مجرفة.

أدوات التطبيق

مجرفة، سكين المعجون، الخ

وقت العمل

٩٠-١٠٠ دقيقة للركيزة

الوصف	الوحدة	القيمة
اللون	----	ابيض
نسبة الجبس CaSo4	%	>50
رد فعل على النار	----	A1
يعني مقاومة الضغط/	نيوتن / ملم ²	>2
يعني الانحناء المقاومة /	نيوتن /ملم ²	>1
مدة دقيقة التطبيق	دقيقة	90-100
مدة دقيقة تصلب	دقيقة	180-220
كمية الماء المخلط (لكل 10 كجم جص جاف)	لتر	8-7
درجة حرارى التطبيق	درجة سليزية	>5
صلاحية	شهر	6

استهلاك المواد

المنتج	الوحده	الاستهلاك
بورك ساتن (لسمك 1 ملم)	كغم /م ²	1

التغليف

المنتج	الوزن / كغم	التغليف (كيس / السكبية)
بورك ساتن	25 كغم	64