



(c1) ASMB 1052 A

مواد لاصقة للبلاط

لاصق السيراميك والبلاط

الوصف

مادة لاصقة من السيراميك الأبيض أساسها الأسمنت مع انخفاض الانزلاق ووقت طويل.

مجالات الاستخدام

يطبق على مواد مثل البلاط والفسيفساء والسيراميك وغيرها ، ويستخدم على الأسطح الرأسية والأفقية المصققة بالخرسانة الخالية من الدهون أو الخرسانة المسلحة أو الجص الأسمنتي في الداخل والخارج.

الألوان

الأبيض و الرمادي .

التعبئة

٢٠ كجم كيس ورق الكرافت.

مدة الصلاحية

١٢ شهرًا في بيئة جافة في عبوة أصلية.

المزايا

- سهولة التطبيق.
- لا تنزلق.
- تمسكه بقوة عالية.
- يمكن معالجتها بسهولة ولفترة طويلة.
- يمكن استخدامه على الأرضيات الرطبة في المطبخ و الحمام وما إلى ذلك.
- مثالية لطلاء الفسيفساء الزجاجي و تطبيقات الطوب الزجاجي.



المواصفات الفنية

- الإنزلاق: ≥ 0.5 مم
 - القوة الملزمة:
 - بعد وقت الفتح: ٣٠ دقيقة على الأقل. لاحقاً ≤ 0.5 نيوتن / مم^٢
 - البدء: ≤ 0.5 N / مم^٢
 - بعد الغمر: ≤ 0.5 N / مم^٢
 - بعد الشيخوخة الحرارية: ≤ 0.5 N / مم^٢
 - بعد دورة التجميد - الذوبان: ≤ 0.5 N / مم^٢
 - مقاومة درجة الحرارة: (- ٤٠ درجة مئوية) - (+ ٨٠ درجة مئوية)
 - رد فعل على فئة النار: A
- * تم الحصول على القيم المذكورة أعلاه من خلال الاختبارات المعملية وهي صالحة لمدة ٢٨ يومًا من الأداء.**

معلومات التطبيق

- درجة حرارة التطبيق: (+ ٥ درجة مئوية) - (+ ٣٥ درجة مئوية)
 - نسبة الخلط: ٧,٥-٥,٥ ماء / ٢٠ كيلو مسحوق
 - صالحة للاستعمال لمدة: ٣ ساعات
 - وقت الإنتظار مفتوح: ٣٠ دقيقة
 - سمك التطبيق: ٣-١ مم
 - وقت الإستعداد: ٢٤ ساعة
 - متوسط الاستهلاك: ٣-٥ كجم / م^٢
- * هذه القيم صالحة لـ ٢٣ درجة مئوية من درجة الحرارة و ٥٠ % الرطوبة النسبية. الفترات الزمنية قد تختلف تبعاً للظروف المحيطة.**

تحضير السطح

- يجب أن يكون سطح التطبيق نظيفاً من الغبار والأوساخ والزيوت وبقايا الطلاء وما شابه ذلك مما يقلل من المواد الغريبة التي تقلل من الالتصاق.
- يجب التأكد من ضبط سطح التطبيق.
- يجب ترطيب السطح قبل التطبيق.
- يجب ترطيب ومسح السطح المليء بالغبار خلف السيراميك.

تحضير الخليط

- ٢٠ كجم من ASMB 1052 A يضاف ببطء لـ ٤,٥ - ٦ لترات من الماء ويتم تقليبها حتى يتم الحصول على خليط متجانس. باستخدام مجرفة أو خلاط منخفض السرعة ، دون ترك أي كتل.
- ثبت معرف الهاون المختلط بشكل متجانس لمدة ٥ دقائق ثم تم تحريكه مرة أخرى ليكون جاهزاً للتطبيق.
- يجب استخدام الخليط المحضر في غضون ٣ ساعات كحد أقصى ، ويجب خلط المخاليط التي تنتظر استخدامها خلال هذه الفترة بشكل متقطع. يجب عدم استخدام أي ملاط بدأ في التصلب أو انتهى صلاحيته.



التطبيق

- يجب نثر الخليط المحضر على السطح بالجزء المسطح من المجرفة لضمان التصاق جيد ثم تمشيطة باستخدام مجرفة مسننة مناسبة لحجم البلاط المراد استخدامه.
- يجب لصق السيراميك بالمونة الممشطة في غضون ٣٠ دقيقة. للحصول على التصاق جيد يجب الضغط على المادة الموضوعة باليد و استخدام القوة بالمطرقة المطاطية.
- يجب استخدام المادة اللاصقة عن طريق وضعها على المساحات الصغيرة وأي مواد لاصقة تؤخر المواد.
- يجب تنظيف الترابط الذي بدأ يتقشر عن طريق كشط السطح.
- يجب كشط المادة اللاصقة الزائدة في فجوات الوصلات قبل التجفيف وتنظيف الملاط الموجود على السطح بقطعة قماش مبللة.
- يجب عدم تنفيذ الطلبات في درجات حرارة أقل من ٥- درجة مئوية.
- لا يجب أن يطبق على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس المباشرة والرياح دون اتخاذ الإجراءات الوقائية.
- يجب عدم خلط المواد الأجنبية في الملاط.
- بعد التطبيق يجب غسل جميع الأدوات المستخدمة بكمية كبيرة من الماء قبل التجفيف.
- يمكن البدء بالنمو بعد ٢٤ ساعة.
- يجب عدم تعريض البلاط العالق بـ ASMB 1052 A للماء لمدة ٢٤ ساعة على الأقل.
- اعتمادًا على الموقع ونوع السيراميك المراد تطبيقه، يجب عمل لصق على الوجهين.
- * يجب استخدام ASMB 1052 A ضد الماء في تطبيق السيراميك ذو الألوان الفاتحة.

التحذيرات

لا تستنشق المستحضر بشكل مباشر لأن أساسه الأسمنت و تجنب ملامسته للجلد و العينين.

المعيار المرجعي

TS EN 12004 -1 C1TE Class

c: أساسه الإسمنت.

a: الأداء القياسي.

T: ميزة الانزلاق المخفض.

E: تمديد وقت الانتظار المفتوح.

