

برايمر ميلان فيكس الناعم للأسطح



المزايا

برايمر متعدد الأغراض جاهز للاستخدام للأرضيات والجدران الداخلية والخارجية. يمكن استخدام مادة ميلان فيكس لتحسين الترابط بين جميع أنواع الأسمنت والجبس والجص القائم على الجير على ركائز مصنوعة من الخرسانة والطوب، الكتل الخرسانية المضغوطة الاهتزازية والكتل الخفيفة الوزن والجبس. كما أن مادة ميلان فيكس مناسبة أيضًا لتحسين ترابط المواد اللاصقة للسيراميك، و مركبات التنعيم و التسوية على الأسطح غير الماصة، مثل أرضيات السيراميك و التيرازو و الحجر الطبيعي. بعض الأمثلة التطبيقية:

- تطبيق التصيير على الخرسانة و الطوب و الركائز وما إلى ذلك.
- تطبيق التجانس و التسوية مركبات على السيراميك القديم، تيرازو و أرضيات من الحجر الطبيعي.
- أرضيات السيراميك والحجر الطبيعي مباشرة فوق الأرضيات الخزفية القديمة.

الوصف

ميلان فيكس هو أحد المكونات الاصطناعية أساس من الراتنج يستخدم كالتصاق مروج لطلاءات الجير و الاسمنت و خاصة تطبيقات الجص على نحو سلس الأسطح مثل الخرسانة والجدران و السقف.

التنظيف

نظف جميع الأدوات بالماء على الفور بعد الاستعمال. يمكن أن تكون المواد الصلبة إزالتها ميكانيكيا فقط.

التخزين

يخزن تحت غطاء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة و حماية من درجات الحرارة القصوى. في يجب تخزين المنتج في المناخات الاستوائية في بيئة مكيفة الهواء.

مدة الصلاحية

مدة الصلاحية تصل إلى ١٢ شهرًا عند التخزين كملف لكل التوصيات.

التعبئة والتغليف

ميلان فيكس متاح في:
٥ كجم / ١٢ كجم.

الخصائص التقنية	
القوام:	سائل كريمي.
اللون:	أزرق وأخضر .
الرقم الهيدروجيني:	٧,٥.
الكثافة:	١,٤٠ جم / سم مكعب .
محتوى المواد الصلبة الجافة (%):	٧٠.
Emicode:	EC1 Plus - مستوى انبعاث منخفض للغاية.
مقاومة الرطوبة:	ممتاز.
مقاومة الشخوخة:	ممتاز.
مقاومة المذيبات والزيوت:	معتدل.
مقاومة الأحماض والقلويات:	معتدل.
مقاومة درجات الحرارة:	ممتاز.
نطاق درجة حرارة التطبيق	
من +٥ درجات مئوية إلى +٣٠ درجة مئوية	وقت الانتظار قبل تطبيق التقديم: ١٥ - ٢٠ دقيقة (حسب الرطوبة درجة الحرارة والمسامية)
وقت التبخير قبل تطبيق مركب التنعيم	٣٠ دقيقة (يعتمد على درجة حرارة الرطوبة ومساميتها)

التغطية

يتراوح الاستهلاك بين ٢٠ و ٣٠ كجم / م^٢ من امتصاص الرطوبة.

إجراءات التقديم

- يجب أن تكون الطبقة السفلية نظيفة ومعالجة بشكل جيد وخالية من الزيوت والشحوم والأسممت.
- يسهل إزالته من الأرضيات والجدران والأدوات بالماء ويجب إزالته بالكحول.

التوصيات:

- يطبق في درجات حرارة تتراوح بين +٥ درجة مئوية و ٣٠٪.
- لا تستخدم ميلان فيكس في وجود الرطوبة المتزايدة مع الرطوبة المتزايدة ، وفي الأمواج المغمورة باستمرار.
- ميلان فيكس جاهز للاستخدام ، لا تضيف أي عامل ترقق.
- لا تستخدمه كمحفز للالتصاق للمواد اللاصقة والمركبات على قدد التسوية و الخرسانة المسطحة.

الصحة و السلامة

كما هو الحال مع جميع المنتجات الكيماوية للبناء ، يجب توخي الحذر دائمًا ، ويجب ارتداء الملابس الواقية مثل القفازات والنظارات الواقية. عالج أي بقع على الجلد أو العينين بالمياه العذبة فورًا. في حالة عدم ظهور أي من المنتجات عن طريق الخطأ ، لا تسبب التقيؤ ، ولكن اطلب المساعدة الطبية على الفور.