



مسحوق معالجة الجدار الخرساني

عجينة تنعيم الأسطح ذات الأساس
الأسمنتي ، مقاومة للماء ، ناعمة.



الوصف

إنه هاون لاصق من السيراميك مقاوم للماء قائم على الأسمنت و عالي الأداء و منخفض الانزلاق. مع إضافة البوليمر و الوقت المفتوح الممتد، و يتم تحسينه أكثر مع إضافة الخصائص.

مجالات التطبيق

تنعيم الأسطح الخرسانية والمعدنية غير المستوية ، ولملء الشقوق الصغيرة ، وإخفاء عيوب الأسطح الناتجة عن إزالة الطلاء القديم المتقشر.

التعبئة

متوفر بأكياس ورقية بوزن (١٥ كجم) متعدد الطبقات.

التعبئة

يجب تخزينها في ظروف جافة.

الخصائص

- أسطح متينة للغاية وغير قابلة للغبار وناعمة مما ساهم في مظهرها ومقاومتها للطبقة العليا. مقاوم للماء والرطوبة عند البلل ، لا يلين ولا يضعف التصاق الطبقة العليا مع العمود.
- بالمقارنة مع ألواح الجبس والمواد القائمة على الجبس ، فهي تتميز بالقوة العالية والمتانة التصاق وبالتالي أكثر مقاومة للتشقق.
- يقلل من استهلاك الطلاء عن طريق تقليل امتصاص السطح.
- نظرًا لوجود سعة تعبئة عالية ، فإن طبقتين على الأكثر ستكون كافية لتحقيق سطح أملس.
- سهولة التطبيق.
- لا يمنع نفاذية بخار الماء للجدار.

التطبيق

- يجب أن تكون الطبقة السفلية سليمة وجافة ونظيفة وخالية من جميع المواد التي قد تمنع الالتصاق الجيد. يجب ترطيب السطح قبل التطبيق وتحضيره للالتصاق gocl.
- يجب أن يسكب كيلو من المسحوق في ٥-٦ لترات من الماء النظيف ببطء ، اخلطها جيداً حتى تختفي الكتل. يوصى باستخدام خلاط منخفض السرعة للخلط.
- يجب أن ينضج الخليط لمدة ٥ - ١٠ دقائق ، ثم يخلط مرة أخرى قبل التطبيق.
- وضع الخليط المحضر على السطح باستخدام مجرفة غير قابلة للصدأ.
- في حالة وضع أكثر من طبقة يجب أن تمر من ٢-٣ ساعات بين الطبقتين.
- ألا يزيد السماكة الكلية عن ٣ مم.
- يوصى بترطيب السطح من وقت لآخر خلال يومين ابتداء من ٦-١٢ ساعة بعد التطبيق - التأكد من أن الهواء ودرجة حرارة الرطوبة أعلى من +٥ درجة مئوية أثناء التطبيق.
- يجب صنفرة السطح عندما يجف تمامًا.



الخصائص التقنية	(٢٣ درجة مئوية ، ٥٠٪ رطوبة نسبية).
البيانات العامة:	
المظهر	بودرة بيضاء.
صلاحية الإنتهاء	١٢ شهرًا عند تعبئتها في كيس مغلق بإحكام.
بيانات الطلبات:	
صلاحية الإنتهاء	٦-٥ ماء / ١٥ كغم مسحوق.
نطاق درجة حرارة التطبيق	(٥٠ درجة مئوية) - (٣٥٠ درجة مئوية).
وقت الانتظار بين الحصص	٣-٢ ساعات.
درجة الحرارة المنخفضة أو الرطوبة النسبية العالية ستطيل من عملية التجفيف	
أدوات التطبيق	مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ.
أدوات التطبيق	وفقًا للتساوي والمسامية للسطح تقريبًا ، ٠-٠٠ ، ١ كجم لكل ١ مم من سمك التطبيق ، يجب أن يكون التطبيق بحد أقصى ٣ مم.
بيانات الأداء:	
قوة الضغط	١٠ MPa $\leq$ (٢٨ يومًا).
قوة الشد	٠,٨ MPa $\geq$ (٢٨ يومًا).
قوة الانحناء	نيوتن / مم $\geq$ ٥,٢٢ (٢٨ يومًا).
نطاق درجة حرارة الخدمة (بعد المعالجة النهائية)	(٣٠- درجة مئوية) - (٨٠+ درجة مئوية).

