



لاصق البلاط لأنظمة العزل المائي

C2 TE S2

ISO 9001

www.rivaliraq.com

• الوصف

لاصق أسمنتي مرن وعالي الأداء ومقاوم للماء ويتمتع بفترة فتح طويلة وانزلاق أقل لبلاط السيراميك والأحجار.

• مجالات الاستخدام

تلبس جميع أنواع وأحجام بلاط السيراميك والحجر الطبيعي والرخام والجرانيت والبورسلين والسيراميك والكلنكر والكوتو على الأرضيات والأسوار الداخلية والخارجية لجميع أنواع وأحجام بلاط السيراميك والخرسانة، وربط جميع أنواع وأحجام البلاط والموزاييك الزجاجي في حمامات السباحة والحمامات التركية وخزانات المياه والأحواض وأي مكان رطب آخر. لصق بلاط السيراميك أو الجرانيت على الجرانيت والسيراميك والرخام الموجود، لصق البلاط في الأماكن التي تحدث فيها تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة مثل مستودعات التخزين الباردة ومنشآت التدفئة الأرضية، لصق البلاط في الأماكن المعرضة لحركة مرور كثيفة مثل مراكز التسوق والمستشفيات والمدارس .

• التعبئة

أكياس ورقية متعددة الطبقات سعة ٢٥ كجم

• سمات

الالتزام التام. قابل للتشوه بدرجة عالية، ومقاوم للتغيرات في درجات الحرارة. تسرب المياه. تمديد وقت مفتوح. يمكن تطبيقه على الأسطح العمودية حتى لربط البلاط الثقيل دون ترهل. يمكن ملامسته بسهولة.

• مدة الصلاحية

١٢ شهراً عند تخزينها في العبوة الأصلية المختومة في مكان جاف

الخصائص التقنية (عند ٢٣ درجة مئوية و ٥٠٪ رطوبة نسبية)	
مظهر البيانات العامة	مسحوق رمادي أو أبيض
بيانات التطبيق	
طاق درجة حرارة التطبيق	(٥٠+ درجة مئوية) - (٣٥+ درجة مئوية)
نسبة الخلط	٦,٢٥-٥,٧٥ لتر ماء / ٢٥ كجم مسحوق رمادي ٦,٧٥-٦,٢٥ لتر ماء / ٢٥ كجم مسحوق أبيض
عمر الوعاء	٦ ساعات
الحشو	٨ ساعات على الحائط؛ بعد ٢٤ ساعة من النزول على الأرض،
الاستهلاك	٣-٥ كجم/م²
بيانات الأداء	
الانزلاق	$\leq 0.5 \text{ mm}$
وقت الفتح	بعد 30 دقيقة $\leq 0.5 \text{ نيوتن/م}^2$
قوة التصاق الشد	بعد 30 دقيقة $\leq 0.5 \text{ نيوتن/م}^2$ - الأولي (بعد 28 يوماً): $\leq 1.5 \text{ N/mm}^2$ - بعد التعرض للحرارة: $\leq 1.5 \text{ N/mm}^2$ - بعد الغمر في الماء: $\leq 1.5 \text{ N/mm}^2$ - بعد دورات التجميد/الذوبان: $\leq 1.5 \text{ N/mm}^2$
قابلية التشوه	$\geq 5 \text{ مم}$
نطاق درجة حرارة الخدمة شديد التشوه (بعد المعالجة النهائية)	(40- درجة مئوية) - (80+ درجة مئوية)